

SELADOR ACRÍLICO PAREDE

Antes de iniciar a aplicação de **Selador Acrílico Parede**, confira na etiqueta a cor do produto e se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de Pintura base água, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 28 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, conforme o caso.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO. (Fundo Preparador)**

Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

Recomendações

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10oC e 40oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando)

Não aplicar em paredes esmaltadas

Sempre coloca, pingadeiras, rufos etc... para uma maior proteção de sua textura

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a

90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72horas de aplicado,

pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

Secagem / cura total

Ao toque em dias com temperatura entre 20 a 30º **de 6 a 10 horas**

Cura Total de até 3 dias em temperaturas 20 a 30º

SEGURANÇA: utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara

protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

À base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. **Selador Acrílico Parede** para uso interno e externo. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação por parte Da empresa.

Rendimento Aproximado

Selador Acrílico Parede

(Galão 3,6lt.) até 35m²

(Barrica 14lt.) até 60m²

(Balde 18lt.) até 80 m²

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 250 – 450gr m² demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

Prazo de Armazenagem/Garantia

Validade do produto a partir da data de fabricação:

Em barricas de 14lt. (**06 meses**), em balde e galão (**12 meses**), quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

Método de aplicação Selador Acrílico Parede.:

Aplica-se **Selador Acrílico Parede** na mesma cor (sobre reboco novo), após a secagem em torno de 06 a 10 horas, aplica-se com rolo de pintura ou pistola pulverizadora Selador Acrílico parede pronto para o uso.

Superfície de Aplicação Selador Acrílico Parede:

Alvenaria de cimento/ Bloco de Concreto/Parede de reboco novo em Áreas Externas e Interna.

Sempre que possível fale com um técnico.

Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975



