



## FICHA TÉCNICA

### TEXTURA ACRÍLICA PARA ROLO

Antes de iniciar a aplicação de **Textura para rolo**, confira na etiqueta a cor do produto e se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de revestimento, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE** (ABNT – NBR 13.245 – 06/2011). A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão, mofo, manchas de ferrugem, resíduos orgânicos e ferrosos. Reboco novo deve ter 30 dias de cura e traço conforme normas ABNT. As partes soltas ou mal aderidas devem ser removidas e/ ou escovadas. Trincas profundas ou capilares, irregularidade e porosidade, como as do concreto aparente, devem ser corrigidas. Manchas de gordura devem ser removidas com água e detergentes. Mofo e algas devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água. Isolar produtos químicos sujeitos a reação tipo desmoldantes, conforme o caso.

Sobre reboco fraco (pouco cimento), pintura velha ou em mau estado (tinta calcinada ou descascando), recomenda-se uma demão de **FIXADOR ACRÍLICO. (fundo preparador)**  
Sobre reboco novo curado (tempo de cura recomendada é de no mínimo 28 dias) e em boas condições, aplicar uma demão de **SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO**.

#### **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10oC e 40oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %

Não aplicar em dias chuvosos.

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando)

Não aplicar em paredes esmaltadas

#### **Sempre coloca, pingadeiras, rufos etc... para uma maior proteção de sua textura**

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C, umidade superior a

90% e com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo aplicado. Até 72 horas de aplicado,

pingos de chuva podem provocar manchas. Nunca interrompa a aplicação no meio da superfície.

#### **Secagem / cura total**

Ao toque em dias com temperatura entre 20 a 30º de 6 a 8 horas

Cura Total de até 7 dias em temperaturas 20 a 30º

**SEGURANÇA:** utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. **Textura Grafiato** para uso interno e externo. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação por parte Da empresa.

## Rendimento Aproximado

### TEXTURA PARA ROLO

(Sacos com 25kg) até 8 m<sup>2</sup>

(Barrica 25Kg) até 8m<sup>2</sup>

(Barrica 50Kg) até 16m<sup>2</sup>

O rendimento do produto é variável conforme rugosidade, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação.

Rendimento: 3,0 a 4,5kg m<sup>2</sup> demão

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento específico.

## Prazo de Armazenagem/Garantia

### Validade do produto a partir da data de fabricação:

Em barricas de 25kg (**06 meses**), em balde e galão (**12 meses**), sacos valvulados (**04 meses**), quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

### Método de aplicação Textura Para Rolo:

Aplica-se um selador acrílico na mesma cor (**sobre reboco novo**), após a secagem em torno de 12 a 24 horas, aplica-se com uma na espessura desejada com rolo para textura. A aplicação é feita em uma demão direto na cor desejada. A **textura para rolo** mantém uma especificação e diluição correta.

**Diluição:** para cada 25kg de massa de 500ml. a 1 lt.de água conforme o ponto da massa a ser obtido.

### Superfície de Aplicação Textura para Rolo:

Alvenaria / Bloco de Concreto, Áreas Externas, Áreas Internas, Concreto Aparente, Gesso / Drywall, Massa Acrílica, Massa Corrida, Reboco Novo.

**Sempre que possível fale com um técnico.**

**Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975**



