



FUNDO PREPARADOR BASE AGUÁ

Antes de iniciar aplicação de **FUNDO PREPARADOR BASE AGUÁ**, confira na etiqueta do produto se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT 13245) Superfícies novas: recomenda-se a cura de 30 dias do reboco. Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas. Produto não recomendado para utilização sobre acabamentos Obs.: produto não recomendado para utilização sobre acabamentos brilhantes, acetinados e Pré fabricados que possam conter desmodante.

Recomendações

Não aplicar sobre paredes úmidas, paredes esmaltadas

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C.

Secagem / cura total

ao toque: 1 hora demão subsequente: 4 horas secagem total: 24 horas

SEGURANÇA: utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação técnica por parte da empresa.

Rendimento Aproximado:

18L. 100M2 / Galão de 3,6L. 20M2

Primer Preparador de Paredes pode ser diluído em até 30% com água potável. Obs.: no caso de correções de superfícies problemáticas a diluição poderá diminuir para uma maior concentração e reforço na camada protetora do produto.

Prazo de Armazenagem/Garantia

Validade do produto a partir da data de fabricação:

Balde de 18L, Galão de 3,6L, Barricas de 15L Validade: barricas 1 ano, baldes plásticos e latas metálicas 1 ano. quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

Método de aplicação Fundo preparador paredes:

Rolo de lã: aplica-se o produto por toda superfície como pintura convencional. Pistola: regular a pressão do compressor entre 2,2 e 2,8 Kg/m3 e aplicar uma camada uniforme sobre a superfície.

Superfície de Aplicação Fundo Preparador:

Parede de Reboco Novo, Reboco Fraco, Restauração de paredes.

Sempre que possível fale com um técnico.

Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975