

# MASSA ACRÍLICA

Antes de iniciar aplicação de **MASSA ACRÍLICA**, confira na etiqueta do produto se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de revestimento, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245) Superfícies novas (reboco): recomenda-se a preparação do substrato novo com a aplicação de Selador Acrílico Standard. Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo selador para gesso. Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Primer Preparador de Paredes conforme especificação do produto

## Recomendações

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando)

Não aplicar em paredes esmaltadas

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C.

## Secagem / cura total

Ao toque em dias com temperatura entre 20 a 30º de 1 a 3 horas

Cura Total de até 7 dias em temperaturas 20 a 30º até 100h.

**SEGURANÇA:** utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

## COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. **MASSA ACRÍLICA** para uso interno. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação técnica por parte Da empresa.

## Rendimento Aproximado

### Massa Acrílica: 0,82L/m<sup>2</sup> ou 1,25Kg/m<sup>2</sup>

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento aproximado.

## Prazo de Armazenagem/Garantia

### Validade do produto a partir da data de fabricação:

Em barricas de papelão (**06 meses**), em balde e galão (**12 meses**), sacos valvulados (**03 meses**), quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação



química, física ou de demais agentes.

**Método de aplicação Massa Acrílica:**

Com auxílio de desempenadeira de aço, estende-se a Massa Acrílica uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada mais uniforme possível para facilitar o acabamento com lixa. O lixamento ocorre após secagem mínima de 8 horas.

**Superfície de Aplicação Massa Acrílica:**

Ambientes internos e externos como: Alvenaria / Bloco de Concreto, Áreas Internas, Concreto Aparente, Gesso / Drywal, Reboco Novo.

**Sempre que possível fale com um técnico.**

**Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975**