

MASSA CORRIDA

Antes de iniciar aplicação de **MASSA CORRIDA**, confira na etiqueta do produto se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de revestimento, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparação do substrato (Norma ABNT 13245) Superfícies novas (reboco): recomenda-se a preparação do substrato novo com a aplicação de Selador Acrílico Standard. Superfícies em gesso: recomenda-se a preparação do substrato com aplicação de fundo selador para gesso. Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas em caso de paredes danificadas utiliza Primer Preparador de Paredes conforme especificação do produto

Recomendações

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando)

Não aplicar em paredes esmaltadas

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C.

Secagem / cura total

Ao toque em dias com temperatura entre 20 a 30º de 1 a 3 horas

Cura Total de até 7 dias em temperaturas 20 a 30º até 100h.

SEGURANÇA: utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. **MASSA CORRIDA** para uso interno. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação técnica por parte Da empresa.

Rendimento Aproximado

Massa Corrida: 0,82L/m² ou 1,25Kg/m²

Estes valores são válidos para superfícies lisas e com absorção/porosidade usual.

Se a superfície a ser revestida for texturizada, muito porosa, irregular ou apresentar qualquer outra característica diferenciada, consultar departamento comercial para obter rendimento aproximado.

Prazo de Armazenagem/Garantia

Validade do produto a partir da data de fabricação:

Em barricas de papelão (**06 meses**), em balde e galão (**12 meses**), sacos valvulados (**03 meses**), quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação



química, física ou de demais agentes.

Método de aplicação Massa Corrida:

Com auxílio de desempenadeira de aço, estende-se a Massa Acrílica uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada mais uniforme possível para facilitar o acabamento com lixa. O lixamento ocorre após secagem mínima de 8 horas.

Superfície de Aplicação Massa Corrida:

Alvenaria / Bloco de Concreto, Áreas Internas, Concreto Aparente, Gesso / Drywal, Reboco Novo.

Sempre que possível fale com um técnico.

Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975