

## SELADOR ACRÍLICO

Antes de iniciar aplicação de **SELADOR ACRÍLICO**, confira na etiqueta do produto se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de revestimento, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

(Norma ABNT 13245) Superfícies novas: recomenda-se a cura de 30 dias do reboco. Superfícies repintura: remover previamente com lixa: sujeiras, gorduras, partículas soltas e pó provenientes de pinturas antigas. Produto não recomendado para utilização sobre acabamentos Obs.: produto não recomendado para utilização sobre acabamentos brilhantes, acetinados e pré fabricados que possam conter desmodante.

### Recomendações

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando), paredes esmaltadas Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15º C.

### Secagem / cura total

ao toque: 1 hora demão subsequente: 4 horas secagem total: 24 horas

**SEGURANÇA:** utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. para uso interno e externo . Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação técnica por parte da empresa.

### Rendimento Aproximado

Aplicação em Reboco: 100m<sup>2</sup> /18L ou 0,24Kg/m<sup>2</sup> 65M<sup>2</sup> 15L 30M<sup>2</sup> 3,6L

Obs.: em caso de repintura, aplicação sobre reboco com baixa coesão recomenda-se a utilização fundo preparador de paredes para preparação.

### Prazo de Armazenagem/Garantia

#### Validade do produto a partir da data de fabricação:

Balde de 18L, Galão de 3,6L, Barricas de 15L Validade: barricas 1 ano, baldes plásticos e latas metálicas 1 ano. quando não estão expostas a intenso calor. quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

#### Método de aplicação Massa Acrílica:

Com auxílio de rolo de lã, aplica-se em camada única por toda a superfície.

#### Superfície de Aplicação Massa Acrílica:

Parede de Reboco Novo.

**Sempre que possível fale com um técnico.**

**Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975**