



MASSA NIVELADORA

Antes de iniciar aplicação de **MASSA NIVELADORA**, confira na etiqueta do produto se os materiais correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Por se tratar de revestimento, o consumo e diluições devem ser considerados como referenciais. Recomenda-se teste prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

(Norma ABNT 13245 Superfícies novas (reboco irregular): aplica-se diretamente no reboco. Superfícies em revestimentos acrílicos: recomenda-se a preparação do substrato, remoção de partes soltas, lavagem com solução de hipoclorito de sódio e lavagem com alta pressão. Superfícies danificadas: caso existir buracos e irregularidades com profundidade maior que 1 cm providenciar o reparo com argamassa para aplicação da massa niveladora posteriormente).

Recomendações

Não aplicar sobre paredes úmidas, rebocos fracos (soltando), paredes esmaltadas. Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 15° C.

Secagem / cura total

ao toque: 2 hora / secagem total: 100 horas

SEGURANÇA: utilizar E.P.I (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, sua manipulação segura, se dá quando os operadores usam roupas de proteção, luvas, avental de pvc, máscara protetora, óculos contra respingos e botas impermeáveis. No caso de uso interno, manter a ventilação constante do local.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO:

Á base de emulsão acrílica estirenada, minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e aditivos minerais. para uso interno e externo . Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação técnica por parte da empresa.

Rendimento Aproximado

Entre 1,0 a 2,5 Kg/m² /demão (podem ser necessárias várias demãos para atingir o nivelamento) Obs: recomenda-se a aplicação no substrato a ser nivelado para determinação do consumo.

Prazo de Armazenagem/Garantia

Validade do produto a partir da data de fabricação:

Barricas 25Kg, Baldes de 23Kg, Latas de 24Kg, Galões de 6Kg Validade: barricas 6 Meses, baldes plásticos e latas metálicas 1 anos.

Método de aplicação Massa Niveladora:

Com auxílio de desempenadeira de aço ou espátula, estende-se a Massa Niveladora Acrílica uniformemente sobre o substrato obtendo-se a camada o mais uniforme possível observando-se os pontos de maiores desníveis e irregularidades corrigindo estas imperfeições com o nivelamento.

Sempre que possível fale com um técnico.

Jaraguá texturas 11 3943-3412 / 11 98899 8975